

ALL-BOND UNIVERSAL®

Lichthärtendes Adhäsiv-System

 AMERICAN
Dental Systems
INNOVATIVE DENTALPRODUKTE

Für Self-Etch, Selective-Etch oder Total-Etch

DAS einzige universelle lichthärtende
Einflaschen-Adhäsivsystem

Dank hohem pH-Wert (3,5) für alle dualhärtende
Materialien geeignet – ohne den Einsatz von Aktivatoren

Geringste Filmstärke aller Adhäsivsysteme (< 10 µm)

Enthält MDP & BPDM

Das ideale Adhäsiv für die selektive Ätztechnik
bei direkten und indirekten Versorgungen

Mit Self-Etch-Technik beste Verbundwerte auf Dentin



7940200

ALL-BOND UNIVERSAL®

Lichthärtendes Adhäsiv-System

Direkte und indirekte Zahnpräparation

1.



Self-Etching-Technik (Technik A): Präparation gründlich reinigen. Die Oberfläche mit Wattepellet 1-2 Sekunden trocknen, nicht austrocknen!



Total-Etching-Technik (Technik B): Präparation gründlich reinigen. Dentin und Schmelz für 15 Sekunden ätzen, dann absprühen. Die Oberfläche mit Wattepellet 1-2 Sekunden trocknen, nicht austrocknen!



Selective-Etching-Technik (Technik C): Präparation gründlich reinigen. Präparierten und unpräparierten Schmelz für 15 Sekunden ätzen, dann absprühen. Die Oberfläche mit Wattepellet 1-2 Sekunden trocknen, nicht austrocknen!

2.



Zwei separate Schichten All-Bond Universal® auftragen und jede Schicht mit einer Mikrobürste gut in die Kavität einmassieren. Zwischen dem Auftragen der Schichten nicht lichthärteten.

3.



Überschüssiges Lösungsmittel mit Luftbläser mindestens 10 Sekunden verpusten, so dass keine Flüssigkeitspützen verbleiben. Die Oberfläche sollte glänzen, ansonsten die Schritte 2 und 3 wiederholen. Für 10 Sekunden lichthärteten.

4.



Mit dem Einbringen des Restaurationsmaterials gemäß den Anweisungen des Herstellers fortfahren.